PRIMEPLASTER-COLOUR

ARGAMASSA DE REBOCO COLORIDA DE USO GERAL COM RESISTÊNCIAS MELHORADAS

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

REB01ABC (ABC - CÓDIGO DA COR ATRIBUÍDO SEQUENCIALMENTE)

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO / UTILIZAÇÃO

ARGAMASSA DE REBOCO COLORIDA DE USO GERAL COM RESISTÊNCIAS MELHORADAS, TIPO GP CS IV Wc2, UTILIZADA NO PREENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES. É UTILIZADA TAMBÉM PARA O PREENCHIMENTO DE JUNTAS EM PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, ASSIM COMO PARA EFECTUAR OS REMATES E COLOCAÇÃO DE **TELHAS CERÂMICAS, CUMIEIRAS, TACÕES E REMATES FINAIS (COM DIVERSAS CORES)**. USO EM EXTERIORES.

PROPRIEDADES

ARGAMASSA COM BOA TRABALHABILIDADE, APRESENTA UMA BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA E BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO. TEXTURA AREADA. ARGAMASSA COLORIDA.

COMPOSIÇÃO

ARGAMASSA SECA PRÉ-DOSEADA DE LIGANTES MISTOS, COMPOSTA POR CIMENTO, RESINAS, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS E ADITIVOS ESPECÍFICOS.

SUPORTE

ALVENARIA DE TIJOLO, BLOCO DE CIMENTO E REBOCOS CIMENTÍCIOS. ENCHIMENTO DE JUNTAS COM TEXTURA AREADA MAIS GROSSA: PÁTIOS E RAMPAS DE ACESSO, COM PAVIMENTO HIDRÁULICO, PEDRA OU TIJOLEIRA, MUROS E PAREDES COM JUNTA ABERTA ENTRE PEDRAS E COLOCAÇÃO/REMATES DE TELHA, CUMIEIRAS E OS ACESSÓRIOS PARA TELHADOS. PARA A BETUMAÇÃO DO DESENHO DO PAVIMENTO HIDRÁULICO COM BAIXO RELEVO, UTILIZAR A JUNTA DE BETUMAÇÃO PRIMECOLOUR.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

- GARANTIR QUE O SUPORTE ESTÁ ISENTO DE POEIRAS, ÓLEOS, DESCOFRANTES, MATERIAIS SOLTOS;
- VERIFICAR O BOM ESTADO DO SUPORTE: PROCEDER AO ENCHIMENTO DE DESNIVELAMENTOS ACENTUADOS, FENDAS E ORIFÍCIOS;
- VERIFICAR A SOLIDEZ DO SUPORTE E EM CASOS DE DUREZA DUVIDOSA, EROSÃO E MATERIAIS SOLTOS, PROCEDER À PICAGEM DO MESMO E/OU A UMA APLICAÇÃO DE REBOCO DE SALPICO/CHAPISCO (ESPESSURA MÁXIMA DE 5 mm) - PRIME-PRIMER;
- EM SUPERFÍCIES DE BETÃO LISO, EFECTUAR PREVIAMENTE UM REBOCO DE SALPICO E/OU APLICAR UM PRIMÁRIO PONTE DE UNIÃO (PRIMECRYL-PLUS);
- ANALISAR A ABSORÇÃO DO SUPORTE E, EM SUPERFÍCIES DE GRANDE ABSORÇÃO E/OU TEMPO QUENTE OU VENTOSO, HUMEDECER PREVIAMENTE;
- EVITAR A APLICAÇÃO DE REBOCO SOBRE PAREDES QUENTES OU ENCHARCADAS DE ÁGUA;
- EM ZONAS DE TRANSIÇÃO COM MATERIAIS DE ALVENARIA DIFERENTES (EX.: BETÃO/TIJOLO), TOPOS DE PAREDE E MUDANÇA DE SECÇÃO, DEVE-SE ARMAR AS PAREDES COM REDE (POR EX.: FIBRA DE VIDRO). O REFORÇO DE ESQUINAS COM CALHA-PERFIL ARAMADA É TAMBÉM RECOMENDÁVEL;
- VERTICALIDADE DE PARAMENTOS: O DESVIO DEVERÁ SER INFERIOR A 15 mm EM 3 m DE ALTITUDE (CONTROLO COM O FIO DE PRUMO);
- PLANIMETRIA DE PARAMENTOS: O DESVIO DEVERÁ SER INFERIOR A 6 mm EM 2 m DE LONGITUDE (CONTROLO COM A RÉGUA DE 2 m). CASO CONTRÁRIO, DEVE-SE APLICAR REBOCO DE REGULARIZAÇÃO CLASSE CS IV - PRIMEPLASTER-PLUS;
- EM SUPORTES COM HUMIDADE ASCENDENTE E/OU INFILTRAÇÃO DE ÁGUA, PROCEDER PREVIAMENTE À RESOLUÇÃO DESTAS ANOMALIAS;

<u>PARA EFETUAR REMATES E ENCHIMENTO DE JUNTAS</u>:

- GARANTIR A LIMPEZA SUPERFICIAL DO REVESTIMENTO PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO DA ARGAMASSA DURANTE A APLICAÇÃO;
- GARANTIR QUE A PROFUNDIDADE DO ESPAÇO DE JUNTA SE ENCONTRA LIVRE E QUE O ADESIVO DE COLAGEM NÃO O PREENCHEU, EVITANDO-SE ASSIM JUNTA DE CAPA FINA;
- CERÂMICA OU MATERIAIS POROSOS, RUGOSOS OU COM MICRO POROSIDADES, É ACONSELHÁVEL EFECTUAR UMA PROTECÇÃO ÀS PEÇAS, APLICADA NA ZONA DA JUNTA, (HIDROFUGANTE DE BASE AQUOSA) DE MODO A EVITAR MANCHAS E FACILITAR A LIMPEZA.

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES

- PREVER A COLOCAÇÃO DE RÉGUAS DE ESPESSURAS E CRIAÇÃO DE MESTRAS VERTICAIS.
- EVITAR A APLICAÇÃO DO REBOCO NA PRESENÇA DE TEMPO FRIO (TEMPERATURAS ABAIXO DE 5º C), TEMPO QUENTE E SOL INTENSO (TEMPERATURAS ACIMA DE 30º C) E VENTO FORTE.

primefix®

PRIMEPLASTER-COLOUR

ARGAMASSA DE REBOCO COLORIDA DE USO GERAL COM RESISTÊNCIAS MELHORADAS

OBSERVAÇÕES / EXCLUSÕES (CONTINUAÇÃO)

- UMA CAMADA DE REBOCO PODE TER UMA ESPESSURA ATÉ 3 CM, ACIMA DESTA ESPESSURA, EFECTUAR OUTRA CAMADA COM UMA DIFERENÇA TEMPORAL DE 24 HORAS.
- NA APLICAÇÃO EFECTUAR O APERTO DA ARGAMASSA.
- ENTRE CAMADAS A SUPERFÍCIE DO REBOCO DEVE SER RUGOSA.
- RESPEITAR AS JUNTAS DE DILATAÇÃO.
- RESPEITAR A QUANTIDADE DE ÁGUA RECOMENDADA, DE MODO A OBTER UMA MASSA UNIFORME, CONSISTENTE E SEM GRUMOS. A ÁGUA EM DEMASIA PROVOCA ALTERAÇÃO DA COR E DIMINUIÇÃO DAS RESISTÊNCIAS MECÂNICAS E RETRACÇÃO DA ARGAMASSA.
- EVITAR A LIMPEZA COM PRODUTOS CORROSIVOS.
- EVITAR A ADIÇÃO DE PRODUTO E/OU ÁGUA SOBRE A ARGAMASSA JÁ AMASSADA, EM PARTICULAR QUANDO ESTA ATINGE O PROCESSO DE ENDURECIMENTO.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- AMASSAR O PRIMEPLASTER-COLOUR COM APROXIMADAMENTE 4,8 A 5 LITROS DE ÁGUA (POR SACO DE 25 KG) ATÉ OBTER UMA ARGAMASSA HOMOGÉNEA E SEM GRUMOS.
- DEIXAR REPOUSAR A ARGAMASSA DURANTE 5 MINUTOS, EFETUAR UMA PEQUENA AGITAÇÃO E ESTA ESTÁ PRONTA A UTILIZAR.
- UTILIZAR ÁGUA ISENTA DE IMPUREZAS.
- A ADIÇÃO DE OUTROS PRODUTOS PODE COMPROMETER AS CARACTERÍSTICAS DA ARGAMASSA.
- AO UTILIZAR A MISTURA EM PROJECÇÃO MECÂNICA, O CONTROLO DA ADIÇÃO DE ÁGUA É DE ACORDO COM A MÍNIMA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA GARANTIR UMA BOA TRABALHABILIDADE.
- APLICAR MANUALMENTE (COM TALOCHA OU COLHER) OU COM MÁQUINA DE PROJECTAR (PROJECTANDO DE BAIXO PARA CIMA SOBRE O SUPORTE, FORMANDO CORDÕES PARALELOS).
- O TEMPO DE ESPERA ENTRE CAMADAS PODERÁ VARIAR CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS PRESENTES.
- APERTAR E ALISAR A SUPERFÍCIE COM UMA RÉGUA METÁLICA E DEIXAR ENDURECER.
- O ACABAMENTO DEVE SER FEITO CONFORME A UTILIZAÇÃO POSTERIOR OU A GOSTO.
- PARA COLAGEM DE CERÂMICA OU OUTRO TIPO DE ACABAMENTO POSTERIOR, DAR O TEMPO DE CURA NORMAL DO CIMENTO.

PARA EFETUAR REMATES E ENCHIMENTOS DE JUNTAS:

- RESPEITAR O TEMPO DE ESPERA PARA O INICIO DA BETUMAÇÃO (DE 48 HORAS A 72 HORAS). PODE OCORRER A ALTERAÇÃO DE COR DEVIDO À HUMIDADE VINDA DO ADESIVO CIMENTÍCIO AINDA A HIDRATAR. VERIFICAR A AUSÊNCIA DE HUMIDADE E EM LOCAIS FECHADOS, SEM VENTILAÇÃO E SOBRE SUPORTE DE ABSORÇÃO REDUZIDA, ALARGAR O TEMPO DE ESPERA.
- EM JUNTAS DE DILATAÇÃO E DE CONSTRUÇÃO E EM SUPORTES SUJEITOS A ACÇÕES MECÂNICAS DE VIBRAÇÃO/FLEXÃO E COM COEFICIENTES DA DILATAÇÃO MUITO DISTINTOS, UTILIZAR MÁSTIQUES ELÁSTICOS ADEQUADOS E PERFIS DE ABSORÇÃO DE TENSÕES.
- EM ESPAÇOS GRANDES E/OU SUJEITOS A CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS OSCILANTES, RECOMENDA-SE A DIVISÃO DA SUPERFICIE EM ZONAS, DELIMITADAS POR REJUNTAMENTO ELÁSTICO OU PERFIS DE ABSORÇÃO DE TENSÕES (POR EXEMPLO: ÁREA DE 5 X 5 M).
- A FOLGA CRIADA ENTRE O FIM DA CERÂMICA E A MUDANÇA DE DIRECÇÃO DO SUPORTE (POR EXEMPLO: A FOLGA ENTRE A CERÂMICA DE UM PAVIMENTO E A PAREDE VERTICAL) NÃO DEVE SER PREENCHIDA COM ARGAMASSA DE JUNTA. PODERÁ SER TAPADA COM UM RODAPÉ OU UMA MOLDURA OU PREENCHIDA COM UM MÁSTIQUE ELÁSTICO.
- APLICAR A ARGAMASSA UTILIZANDO UMA BETUMADEIRA, COM O ANDAMENTO NA DIAGONAL A EFECTUAR O RESPECTIVO APERTO. DEIXAR O MÍNIMO DE ARGAMASSA SOBRE O REVESTIMENTO.
- A BETUMAÇÃO DA JUNTA DEVERÁ SER FEITA DE MODO COERENTE E COM A 1ª LIMPEZA, DE RASPAGEM, NO ACTO DA APLICAÇÃO.
- INICIAR A LIMPEZA QUANDO O PROCESSO DE ENDURECIMENTO COMEÇAR (MAIOR CONSISTÊNCIA E BRILHO SUPERFICIAL REDUZIDO) COM UMA ESPONJA HÚMIDA DE ESQUINAS ARREDONDADAS.
- APÓS 24 HORAS, REALIZAR UMA LIMPEZA GERAL COM UM PANO HÚMIDO. PODE-SE UTILIZAR TAMBÉM UM ESFREGÃO ABRASIVO DE FIBRAS OU SISAL.
- REMATES DE TELHADOS:

EFECTUAR OS REMATES FINAIS (CORES DIVERSAS).

PROCEDER À LIMPEZA.

primefix®

PRIMEPLASTER-COLOUR

ARGAMASSA DE REBOCO COLORIDA DE USO GERAL COM RESISTÊNCIAS MELHORADAS

DADOS TÉCNICOS

APLICAÇÃO: EXTERIOR
TEMPERATURA DE APLICAÇÃO: 5 ºC A 30 ºC
APRESENTAÇÃO DA ARGAMASSA: PÓ SECO COM TEXTURA AREADA
GRANULOMETRIA: ≤ 1,5 MM
COR: CONFORME TABELA DE CORES
ESPESSURA DE CAMADA: MÍNIMO: 5MM; MÁXIMO: 30MM
TEMPO MÍNIMO PARA INICIO DA BETUMAÇÃO: 48 A 72 HORAS APÓS A COLOCAÇÃO DOS MOSAICOS
TEMPO DE LIMPEZA PRIMÁRIA APÓS APLICAÇÃO: 1 HORA
TEMPO DE LIMPEZA GERAL: 24 HORAS
TEMPO MÍNIMO DE COLOCAÇÃO EM SERVIÇO: 7 DIAS
TEMPO DE UTILIZAÇÃO DA ARGAMASSA FRESCA: 1 HORA (CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS)
RELAÇÃO DA MISTURA: 200 ML DE ÁGUA / KG DE PÓ
CONSUMO: 17KG PÓ/ (M^2 X 1CM DE ESPESSURA)
LIMPEZA: ÁGUA
EMBALAGEM: SACOS DE PAPEL DE 25 KG; PALETE DE 56 UNIDADES X 25KG (1400KG)
CONSERVAÇÃO: 1 ANO, A PARTIR DA DATA DE PRODUÇÃO, EM EMBALAGEM ORIGINAL FECHADA E AO ABRIGO DO CALOR E DA HUMIDADE.

ESTES RESULTADOS FORAM OBTIDOS EM LABORATÓRIO, EM CONDIÇÕES NORMALIZADAS E PODEM VARIAR CONFORME AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS E DE APLICAÇÃO.

DADOS DE MARCAÇÃO CE

CE
16

PRODUTO: PRIMEPLASTER-COLOUR
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO: REB01ABC (ABC - CÓDIGO DA COR ATRIBUÍDO SEQUENCIALMENTE)
ARGAMASSA DE REBOCO COLORIDA DE USO GERAL COM RESISTÊNCIAS MELHORADAS, TIPO GP CS IV Wc2, UTILIZADA NO PREENCHIMENTO E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES. É UTILIZADA TAMBÉM PARA O PREENCHIMENTO DE JUNTAS EM PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS E MATERIAIS PÉTREOS, ASSIM COMO PARA EFECTUAR OS REMATES E COLOCAÇÃO DE **TELHAS CERÂMICAS, CUMIEIRAS, TACÕES E REMATES FINAIS (COM DIVERSAS CORES)**. USO EM EXTERIORES.

NORMA DE REFERÊNCIA: EN 998-1:2016
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 4
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº: PQ01_10

PRIMEFIX – COLAS E ARGAMASSAS TÉCNICAS, LDA.
ZONA INDUSTRIAL DAS ALMAS DAS DOMINGAS; 3780-244 AGUIM - ANADIA (PORTUGAL)

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS	DESEMPENHO	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HARMONIZADAS EN 998-1:2016	
REACÇÃO AO FOGO	CLASSE A1	MÉTODOS DE ENSAIO	DECISÃO DA COMISSÃO 96/603/EC
ADERÊNCIA	≥ 0,3 N/MM²-FP:B		EN 1015-12
RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	CS IV		EN 1015-11
RESISTÊNCIA À FLEXÃO	≥ 2,5 MPA		
ABSORÇÃO DE ÁGUA POR CAPILARIDADE	Wc2		EN 1015-18
PERMEABILIDADE AO VAPOR DE ÁGUA (μ)	5/20		EN 1015-19
CONDUTIVIDADE TÉRMICA (VALOR TABELADO)	0,47 / 0,54 W/MºK		EN 1745:2002 (TAB A12) EN 1015-10
DURABILIDADE	VALIDADA PELAS CLASSES DE DESEMPENHO DECLARADAS		

OS DADOS TÉCNICOS APRESENTADOS ESTÃO DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO DO PRODUTO. A DATA DE PRODUÇÃO, O TEMPO DE VIDA ÚTIL, AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO, DE APLICAÇÃO E DE SEGURANÇA SÃO MENCIONADOS NA EMBALAGEM E/OU NA FICHA TÉCNICA E/OU NA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.

DECLINAMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE SE AS INSTRUÇÕES MENCIONADAS NÃO FOREM RESPEITADAS. É OBRIGATÓRIA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO.

primefix®
Colas e Argamassas Técnicas, Lda
Zona Industrial das Almas das Domingas
3780-244 Aguim
Anadia - Portugal
Tel. +351 231 516 371
Tlm. +351 918 454 651
Fax. +351 231 516 381
info@primefix-technik.com
www.primefix.pt